

## Spécifications papier Fluting (Medium-Pap)

Fluting 1 : (Fluting haut performance) :

### CARACTERISTIQUES

TEST	STANDARD	GRAMMAGE		
Grammage g/m <sup>2</sup>	ISO 536	110	120	140
Humidité %	EN20287	7 (±1.5)	7 (±1.5)	7 (±1.5)
CMT30	ISO 7263	198	216	252
SCT CD kN/m (ST)	ISO 9895	1.8	1.8	1.8

Fluting 2 : (Fluting Amidonné) :

### CARACTERISTIQUES

TEST	STANDARD	GRAMMAGE		
Grammage g/m <sup>2</sup>	ISO 536	110	120	140
Humidité %	EN20287	7 (±1.5)	7 (±1.5)	7 (±1.5)
CMT30	ISO 7263	165	180	210
SCT CD kN/m	ISO 9895	1.7	1.7	1.7

\*Fluting 3 : (Fluting non Amidonné) :

### CARACTERISTIQUES

TEST	STANDARD	GRAMMAGE		
Grammage g/m <sup>2</sup>	ISO 536	90	100	140
Humidité %	ISO 287	7 (±1.5)	7 (±1.5)	7 (±1.5)
CMT30	ISO 7263	100	110	1.7

Condition d'analyse 25°C / 50% humidité.